

水を活かす技術のアクアス

AQUAS

イオン交換樹脂


アクアックス®

イオン交換樹脂洗剤 アクアスレジファイン


軟水のクオリティにこだわるコンビです。

優れたイオン交換能力を持つ樹脂“アクアックス”と、樹脂に付着した鉄分を除去する樹脂洗剤“アクアスレジファイン”。軟水のクオリティにこだわるコンビで、ぜひお試しください。

イオン交換樹脂



鉄分の付着した樹脂





アクアスレジファインで洗浄した樹脂

特長

1. 優れたイオン交換能力

イオン交換樹脂アクアックスはその優れたイオン交換能力でカルシウム・マグネシウムイオンを除去します。

イオン交換反応式



2. 安定性に優れたイオン交換樹脂

アクアックスはポリスチレンを母体とするゲル型強酸性陽イオン交換樹脂で、優れた物理的・化学的特性を有しており、安定性に優れています。

3. イオン交換樹脂のリフレッシュに最適

イオン交換樹脂に鉄分が沈積してきたら、イオン交換樹脂洗剤アクアスレジファインをご使用下さい。再生時に食塩水に混合して使用することで効果的に鉄分を除去し、樹脂をリフレッシュします。

製品と物性

イオン交換樹脂アクアックス C-200S (K)・C-200S (i)

物性	樹脂本体	スチレン・DVB共重合物、ゲル型
	交換基	-SO ₃ H (スルホン酸基)
	外状	黄色～褐色、半透明、球状
	粒度分布	0.3～1.2mm
	総交換能力	1.9eq/L (Na型) 以上
	荷姿	25L 袋入
使用範囲	pH範囲	0～14
	最高使用温度	120℃ (Na型) ※

※ 残留塩素を含む高温水を処理すると樹脂が変性する場合があります。

樹脂洗剤アクアスレジファイン

物性	製品	32
外観		淡紫色液体
pH (1%)		5.6
比重		1.06
溶解度		任意
添加量 (樹脂1L当り)		20～40g
荷姿		20kg バッグインボックス

● アクアスレジファインをご使用の際は、樹脂量の20倍量を目安に、水洗を充分に実施して下さい。詳細につきましては、弊社にご相談下さい。

アクアス株式会社 <https://www.aquas.co.jp/>

本社 東京都品川区北品川5-5-15 大崎プライトコア 〒141-0001 電話03-5795-2711
札幌支店 札幌市中央区三条西7-1-1 緑苑ビル 〒060-0003 電話011-281-5671
東北支店 仙台市若林区河原町1-3-43 〒984-0816 電話022-222-8994
北関東支店 さいたま市南区文蔵5-31-11 〒336-0025 電話048-839-2013
東関東支店 千葉市中央区川崎町1 〒260-0835 電話043-208-7004
新潟支店 東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話03-3783-7831
名古屋支店 名古屋市千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル 〒464-0858 電話052-745-8025
大阪支店 大阪府吹田市垂水町3-34-11 〒564-0062 電話06-6387-9400
福岡支店 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 〒812-0025 電話092-263-6211
八戸営業所 青森県八戸市石堂1-27-1 〒039-1165 電話0178-80-7780
北上営業所 岩手県北上市大通り2-11-23 北上大通りビル 〒024-0061 電話0197-64-6373
福島営業所 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル 〒963-8811 電話024-943-9781
新潟営業所 新潟市東区中山7-19-7 〒950-0861 電話025-364-2951
高崎営業所 群馬県高崎市江木町1697-3 〒370-0046 電話027-395-0466
つくば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原4-4 つくばテクノパーク豊里 〒300-2646 電話029-847-1321
杉並営業所 東京都杉並区和泉2-7-5 〒168-0063 電話03-6379-3003
横浜営業所 横浜市緑区十日市場町874-9 HIPビル 〒226-0025 電話045-988-5801
静岡営業所 静岡市駿河区広野1-18-23 〒421-0121 電話054-268-6633
広島営業所 広島市安佐南区山本1-17-3 〒731-0137 電話082-832-5001
四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-13 〒769-0206 電話0877-35-7560
熊本営業所 熊本市東区尾ノ上1-17-3 〒862-0913 電話096-340-0865
沖縄営業所 沖縄県那覇市西2-6-11 神里第二ビル 〒900-0036 電話098-862-2340

代理店